

Producto	H – 0,92 mm				Sanción - IEC 60317-8	
Propiedades dimensionales Controladas según IEC 60851-2	Dimensión conductor cobre	<i>Promedio</i>	0,918	0,910 – 0,930 mm		
	Dimensión exterior	<i>Promedio</i>	0,958	< 0,982 mm		
	Espesor de esmalte	<i>Promedio</i>	0,040	> 0,034 mm		
	Ovalización cobre		0,000	< 0,010 mm		
Propiedades mecánicas Controladas según IEC 60851-3	Adherencia	<i>Tracción brusca</i>	OK	<i>Ausencia de tubo o grietas</i>		
		<i>Peel Test (K = 110)</i>	<i>No aplicable</i>			
	Flexibilidad	<i>Pre-alargamiento</i>	0% - OK	<i>Mandril (mm)</i> 0,92	<i>Ausencia grietas - Pre-alargamiento 0% - mandril 0,92 mm</i>	
		<i>Pre-alargamiento</i>	10% - OK	<i>Mandril (mm)</i> 0,92		
	Alargamiento		41%	-	> 30 %	
	Angulo de retorno		36°	-	< 42°	
Abrasión unidireccional	<i>Mini</i>	9,0 N	<i>Media</i> 9,2 N	<i>Mini : > 5,75 N / Media > 6,75 N</i>		
Propiedades dieléctricas Controladas según IEC 60851-5	Tensión de perforación	<i>A Twist</i>	6,0 - 6,8 – 7,2 – 6,6 - 6,7 kV		> 2,7 kV	
	Continuidad del aislamiento	<i>Voltaje</i>	2000 V	<i>Nº de faltas</i> 0 faltas	< 25 faltas / 1000 V / 30 metros	
	Pine hole		0 faltas / 10 metros		< 5 faltas / 5 metros	
	Resistencia eléctrica		0,02556 Ohm		0,02495 - 0,02651 Ohm	
	Tangente delta		209°C			
Propiedades térmicas Controladas según IEC 60851-6	Termoplasticidad		350°C	> 10 min	300 °C / > 2 min	
	Choque térmico	<i>Pre-alargamiento</i>	0%	<i>Mandril (mm)</i> 0,92 <i>Temperatura</i> 220°C	<i>Ausencia grietas - Pre-alargamiento 0% - mandril 2,24 mm</i> 200°C	
Propiedades químicas Controladas según IEC 60851-4	Resistencia a los disolventes	UNE (60% White Spirit - 30% Xileno - 10% butanol en vol.)		<i>Perdida Dureza</i> H	< 3H	
	Termopegabilidad				<i>No aplicable</i>	
	Soldabilidad				<i>No aplicable</i>	